

D21

Fiche Technique

Hydrofuge - Oléofuge Prêt à l'emploi

Description

L'hydrofuge D 21 est un produit au fort pouvoir imperméabilisant contre l'eau et les graisses.

Il s'applique sur toitures, murs, terrasses...

Non filmogène, il laisse respirer le matériau traité et permet l'inertie des calories.

Évite l'éclatement dû au gel.

Imperméabilise totalement le support :

L'eau et les graisses ne pénètrent plus.

Caractéristiques

Hydrofuge prêt à l'emploi pour support minéral poreux.

Imperméabilise façades, murs, toitures, terrasses, sols...

- Traitement invisible contre l'humidité pénétrante : pluie, ruissellement...
- Les matériaux traités restent propres plus longtemps
- Laisse respirer le support : non filmogène
- Convient pour tous types de matériaux **absorbants** (sauf matériaux très foncés et/ou peu absorbants : privilégier l'Impermat réf. DALEP 230)
- En une seule passe (très puissant : imperméabilisation immédiate ; une deuxième couche ne sert à rien, le support est instantanément imperméabilisé)
- Retarde la prolifération des mousses et salissures
- Facilite l'entretien et le lavage du support
- Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer
- Le support traité peut être peint après élimination de l'excédent resté en surface
- Conforme aux prescriptions des « Monuments Historiques »

Limites d'emploi

Toujours faire un essai préalable sur une surface peu visible pour valider l'adéquation du produit avec le support.

Ne convient pas sur les matériaux peu poreux, fermés ou lisses.

Éviter tout contact avec les supports non-absorbants tels que le verre, les métaux légers, les polycarbonates...

Ne pas utiliser sur les matériaux noirs ou foncés (risques d'efflorescences blanchâtres). Ne pas appliquer le produit en excès (risques d'efflorescences blanchâtres). Éviter les coulures.

Sur supports faiblement absorbants : préférer l'hydrofuge IMPERMAT (référence 230).

Ne pas appliquer sur surfaces déjà recouvertes (peintures, résines, hydrofuges...).

Avant application, protéger toutes les surfaces pour lesquelles le produit n'est pas destiné (surfaces vitrées, huisseries, peintures, boiseries...) ou ne devant pas être traitées.

Les conditions d'application nous échappant, et devant la grande diversité de situations, le résultat final et la durabilité du traitement sont laissés sous la responsabilité de l'utilisateur.

Tenir hors de la portée des enfants.

Tenir à l'écart des denrées alimentaires.

Maintenir les animaux à l'écart lors du traitement.

Conservation : 3 ans dans son emballage d'origine, à l'abri de la chaleur et de la lumière.



Application

• **Agiter avant emploi.**

- Appliquer l'hydrofuge D21, prêt à l'emploi, sur un support sec, à l'aide d'un pinceau, d'une brosse ou d'un pulvérisateur.
- Les matériaux sont instantanément imperméabilisés.
- L'application se fait en 1 seule passe en voile léger. Ne pas appliquer à saturation (risques d'efflorescences blanchâtres). Ne pas appliquer sur des supports peu absorbants (effectuer préalablement un « test de la goutte d'eau »).
- Prévoir 0,2 litre d'hydrofuge D21 par m² (ou moins selon porosité du support).
- Délai de séchage : 6 h
- Attendre 24 h avant d'exposer les surfaces traitées aux intempéries.

Le D21 peut également s'utiliser en complément d'un fongicide, pour traiter & imperméabiliser en une seule opération, afin de retarder la réapparition des micro-organismes.

Référence & Conditionnement

Réf 221 005 : Bidon de 5 litres (pour 25 m²)

Réf 221 020 : Bidon de 20 litres (pour 100 m²)

Réf 221 200 : Fût de 200 litres (pour 1 000 m²)

Composition

Hydrofuge en phase aqueuse

Méthylsilanetriolate de potassium : 24 g / L

Nettoyage du matériel à l'eau.



Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.

PRO



DALEP

2 Allée Émilie du Châtelet
ZA Object'ifs Sud
14123 IFS
Tél : 02 31 23 52 79
www.dalep.net

HYDROFUGE