

PRONYL FAÇADE

Classe D2

Fiche Technique

PEINTURE DE RAVALEMENT MATE EN DISPERSION ACRYLIQUE



APPLICATION

Revêtement destiné à la protection et la décoration des façades et autres supports extérieurs neufs ou anciens.

ASPECT

Pâte onctueuse, blanche, prête à l'emploi, donnant après séchage un film mat microporeux de grande résistance.

PROPRIÉTÉS

Excellente résistance aux intempéries
Microporeux
Séchage rapide
Faible odeur

CLASSIFICATION

AFNOR NF T 36-005 Famille I classe 7b2
NF T34-722 : Classe D2
EN 1062-1 : E3 V1 W1 A0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Phase aqueuse à base de copolymères acryliques.

Densité : 1.45

Extrait sec : 60% pondéral ; 42% volumique

Aspect : Mat

Couleur : Blanc, Pierre, Gris

Rendement : 6 à 8 m²/litre

Séchage : A 20° et 65% d'humidité relative : - hors poussière : 1 heure - recouvrable : 6 heures

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/c): 40 g/l (2010) - Ce produit contient max. 4 g/l COV

MISE EN ŒUVRE

Les fonds doivent être propres, sains, secs, exempts de poussières, moisissures et champignons et préparés selon les règles de l'art et les DTU en vigueur (DTU n° 59.1 notamment).

Préparations de surface :

- Elimination des champignons/algues/lichens à l'aide d'une solution fongicide DALEP si nécessaire.
- Nettoyage au nettoyant rapide NET EXPRESS si nécessaire.
- Lavage au nettoyeur haute pression
- Grattage et brossage des zones mal adhérentes et pulvérulentes.

Conditions d'application : Température entre 5°C et 30°C,
Hygrométrie < 70% d'HR
Appliquer sur support sec.

Ne pas appliquer au préalable de produit hydrofuge, gras ou silicone susceptible d'empêcher une bonne pénétration du produit au niveau des fonds.

Matériel d'application : brosse, rouleau ravalement, pistolet Airless

Dilution à l'eau : Brosse, rouleau : selon la porosité du support : dilution de la première couche avec 5% du volume à l'eau.
Pistolet airless : dilution de 5% du volume à l'eau.

Nettoyage du matériel : à l'eau immédiatement après usage



PRONYL

PEINTURES POUR LE BÂTIMENT

DALEP - 2 Allée Émilie Du Château - ZA Object'ifs Sud - 14123 IFS
Tél: +33 (0)2 31 23 52 79 - Fax: +33 (0)2 31 23 87 54
www.dalep.net - mail: dalep@dalep.net



FABRICATION FRANÇAISE

Peinture Extérieure

PRONYL FAÇADE

Classe D2

Fiche Technique

PEINTURE DE RAVALEMENT MATE EN
DISPERSION ACRYLIQUE



CONDITIONNEMENT

Désignation	Conditionnement	Référence	Code barres
PRONYL FAÇADE Blanc	Seau 5 L	750 005	3700453602635
PRONYL FAÇADE Blanc	Seau 15L	750 015	3700453602642
PRONYL FAÇADE Pierre	Seau 5 L	750 105	3700453602659
PRONYL FAÇADE Pierre	Seau 15L	750 115	3700453602666
PRONYL FAÇADE Gris	Seau 5 L	750 205	3700453602673
PRONYL FAÇADE Gris	Seau 15L	750 215	3700453602680

STOCKAGE

18 Mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Non soumis aux prescriptions de l'ADR (réglementation pour le transport des marchandises dangereuses par route).

- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Se reporter au texte figurant sur l'emballage et à la Fiche de Données de Sécurité conformes à la législation en vigueur.


TEINTES DISPONIBLES



Blanc



Pierre



Gris

N.B.: Il est possible d'ajouter au produit une fonction imperméabilisante en incorporant l'adjuvant hydrofuge (réf. 792 250), une fonction insecticide en incorporant l'adjuvant insecticide (réf. 793 250) ou une fonction fongicide en incorporant l'adjuvant fongicide (réf. 791 250)

Fiche de données de sécurité disponible sur:



Les procédés d'impression ne permettent pas une représentation contractuelle des teintes. Il appartient à l'utilisateur de faire un essai préalable pour valider la couleur

Les informations contenues dans nos documentations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation des produits à chaque cas déterminé. Lire impérativement l'étiquette, la fiche technique et la fds avant chaque utilisation. La présente édition annule et remplace toute fiche technique antérieure relative au même produit.



PRONYL
PEINTURES POUR LE BÂTIMENT

DALEP - 2 Allée Émilie Du Châtelet - ZA Object'ifs Sud - 14123 IFS

Tél: +33 (0)2 31 23 52 79 - Fax: +33 (0)2 31 23 87 54

www.dalep.net - mail: dalep@dalep.net



FABRICATION FRANÇAISE

Peinture Extérieure